



Fissativo all'acqua ad alto potere penetrante, formulato per ottenere un'alta protezione su intonaci esterni anche sfarinanti e per uniformare gli assorbimenti. Per interno ed esterno.

DESCRIZIONE

Consolidante acrilico all'acqua a base di micro emulsioni acriliche, ad altissima penetrazione e resistenza agli alcali, PRIMACRIL ha ottenuto il certificato di Idoneità Tecnica dal MA 39 di Vienna relativo al sistema "TermoK8" IVAS.
Per uso professionale.

PROPRIETA' PRINCIPALI

- Alta penetrazione
- Specifico per CA

DATI TECNICI

Classificazione UNI 8681	Consolidante per impregnazione superficiale semplice, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica (G.O.C.O.A.2.FA)
Aspetto del Film UNI 13300	Opaco (≤ 10 gloss 85°)
Spessore UNI 13300	Classe A, fine ($< 100 \mu\text{m}$)
Peso Specifico	1020 \pm 50 g/l
pH	7-8
Tipo di Legante	Acrilica
Contenuto Solido	18 \pm 2%
Tempo d'Essiccazione	Sovraverniciabile dopo 6h, completamente asciutto dopo 12 h
VOC	Cat A/h: limite 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 1 g/l di COV

CARATTERISTICHE	
Gamma Colori	Trasparente
Resa	Con l'applicazione di 1 mano: 10-12 mq/l
Resa per confezione	(25 l): 300 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Diluizione	50% = 500 ml ogni litro di prodotto
Diluibile con	Acqua
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti a base acquosa

APPLICAZIONE

Tipo di Supporti:

Intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati organici, pareti rasate a gesso, supporti minerali, fibrocemento, laterizi, legno, pannelli isolanti

Preparazione dei Supporti:

Tutti i supporti devono essere privi di sostanze distaccanti, asciutti, puliti e coesi. Gli intonaci devono essere sufficientemente stagionati in base al tipo di materiale e alle indicazioni del produttore. Su superfici con presenza di muffe o alghe applicare prima una mano di Sana Solux e attendere almeno 24 ore prima di procedere come indicato nella scheda tecnica. In caso di vecchie pitture sfogliate e in stato di avanzato degrado si consiglia di procedere con la rimozione.

Modalità di Applicazione:

Diluire PRIMACRIL come indicato e miscelare con agitatore a basso numero di giri. Applicare una mano incrociando le direzioni durante l'applicazione.

NB: verificare sempre che la superficie trattata non risulti lucida, eventualmente aumentare la diluizione.

Strumenti di Applicazione:

pennello, rullo

Condizioni Ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

IMMAGAZZINAMENTO

Confezioni:

25 l – 5 l – 1 l

Durata e Conservazione:

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

CERTIFICAZIONI\CLASSIFICAZIONI

