



Fondo finitura bloccamacchia

DESCRIZIONE

Fondo finitura ad applicazione diretta su macchie di umidità e ingiallimenti da fumo o nicotina (cucine, panetterie, hotel...) agisce isolando la macchia e impedendone il riaffioramento. Indicata anche come mano di fondo per legno, in quanto blocca eventuali macchie dovute all'affioramento del tannino presente in alcuni legni. Per interno ed esterno.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

- Presa di sporco molto bassa;
- Aumenta l'aderenza delle successive mani di finitura;
- Ottima presa anche su superfici lisce



DATI TECNICI

Composti organici volatili (VOC)	Cat A/a (2004/42/CE); limite UE 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 1,00 g/l di VOC.
Brillantezza/aspetto del film (EN 13300 / EN 1062)	Opaco (≤ 10 gloss 85°)
Dimensioni massime delle particelle (EN 13300)	Classe A, fine ($< 100 \mu\text{m}$)
Classificazione (UNI 8681 / UNI 8682)	Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica (B2.C0.A.2.FA)
Potere coprente (EN 13300)	Classe 3 (8 m ² /L)
Peso specifico	1460 \pm 50 g/l
pH	8-9
Tipo di legante	Acrilica
Contenuto solido	64 \pm 2%
Tempo d'essiccazione	Sovraverniciabile dopo 4h, completamente asciutto dopo 12 h
Permeabilità al vapore acqueo (classe V) (EN 1062)	Classe V2 Media
Abrasione ad umido (EN 13300 / EN 1062)	Classe 1
Presa di sporco (UNI 10792)	Molto bassa

CARATTERISTICHE

Resa	Con l'applicazione di 2 mani: 7-8 mq/l
Resa per confezione	(12 l): 92 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti a base acqua
Gamma colori	Bianco
Diluizione	Acqua; pronto uso. Se necessario max 10%

APPLICAZIONE

Tipo supporto:

Intonaci cementizi, intonaci a base calce, cemento armato a vista, elementi prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento, supporti lignei. In interno è particolarmente indicato come fondo impregnante preparatorio per elementi in cartongesso sovraverniciabile con qualsiasi tipo di finitura all'acqua; si sconsiglia l'uso su vecchie pitture.

Condizioni ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

Preparazione del supporto:

Tutti i supporti devono essere privi di sostanze distaccanti, asciutti, puliti e coesi. Gli intonaci devono essere sufficientemente stagionati in base al tipo di materiale e alle indicazioni del produttore. Per applicazioni all'interno su legno eliminare ogni traccia di resina.

Strumenti di applicazione:

pennello, rullo a pelo corto

Modalità di applicazione:

Diluire VITASANA COVER in funzione dell'assorbimento del supporto, ed applicare un'unica mano. Applicazione diretta, anche su fuliggine dopo carteggiatura e depolveratura. Finire, attendendo almeno 4 ore, con qualsiasi prodotto a base acquosa.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Indicazioni smaltimento e sicurezza:

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

Confezioni:

12 l - 5 l

Conservazione:

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI

